

Caractéristiques

20-885 est une résine de stratification à base de polyester à durcissement rapide. En combinaison avec la fibre de verre, c'est un système très performant pour réparer facilement et rapidement les trous plus importants dans les pièces en PRV et les tôles de carrosserie. Afin d'obtenir de bons résultats de ponçage, il est recommandé d'appliquer une fine couche de mastic, après que la résine ait complètement durci.

Caractéristiques physiques



Polyester



2004/42/IIB(b)(250)<250



12 month

Mélange



100:2-3



20°C 10 min

Séchage



30 min



15 min



P80-P240



P80-P240



n/a

Stockage



Stocker le produit dans un endroit ventilé. Tenir à l'écart de l'exposition directe à la lumière du soleil. Conserver entre +5°C et 20°C.

Sécurité



Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité.



Cette fiche technique est fournie à titre d'information uniquement. A notre connaissance, les données fournies sont conformes aux dernières normes et sont basées sur des années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Copyright : Q-Company Int. GmbH, tous droits réservés.