



FICHE TECHNIQUE



CC/1758

VERNIS UHS 3:1

LOW VOC

DESCRIPTION

CC/1758 est un vernis d'ultra hauts solides conçu pour la réparation et mise en peinture des véhicules peints d'origine avec un vernis sur un système bi-couche. Optimisé pour son application sur la série W6000 il ressort pour:

- Facilité d'application.
- Haute productivité.
- Excellente finition avec un gloss supérieur à 100%.
- Différentes options de séchage en combinaison avec ses durcisseurs et diluants.
- Grande dureté superficielle, grande résistance à l'abrasion des machines de lavage Car-Wash.
- Haute résistance aux UV.

PRÉTRAITEMENT /NETTOYAGE

Conçu pour son application sur la série **W6000** ou peinture existante en bonnes conditions avec un ponçage préalable.

L'utilisation d'un tampon d'essuyage est conseillé.

Doit être appliqué que quand la base mate soit complètement sèche, en respectant les temps de mise en peinture émis par le fabricant.

CC/1758

VERNIS UHS 3:1

APPLICATION

APPLICATION					
	Rapport de mélange Volume	HA/8010 Lent HA/8020 Moyen HA/8030 Rapide HA/8040 Extra-Rapide	>30°C 20-30°C 15-25°C 10-20°C	2h. 2h. 1h. 0,5h.	
	Viscosité d'application	18-20" S0/5020 0-5%			
	Pistoletà gravité Pression d'application	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar			
	Nombre de couches Épaisseur	1 couche moyenne/voil 1 couche complète 50-60 µm			
	Temps d'évaporation	5-10' entre couches 20' avant chauffer			
	Temps de séchage 20°C IR Onde moyenne 60°C	HA/8010 3-4h. 30' 35'	HA/8020 3-4h. 30' 35'	HA/8030 3h 20' 30'	HA/8040 2h 15' 20'

REMARQUE: Pour les supports plastiques souples ou semi-souples, il est possible d'ajouter 5% d'additif SINNEK PL/7078 sur le composant A. Les proportions de durcisseur et de diluants restent les mêmes.

FINITION

	HA/8010	HA/8020	HA/8030	HA/8040
 Polissage 20°C IR onde moyenne 60°C	Le lendemain Après le séchage + 60' refroidissement Après le séchage + 60' refroidissement	Le lendemain Après le séchage + 60' refroidissement Après le séchage + 60' refroidissement	8h Après le séchage + 60' refroidissement Après le séchage + 60' refroidissement	4h Après le séchage + 60' refroidissement Après le séchage + 60' refroidissement

Recouvrabilité: dans les 24h.

Pour des réparations express, il est possible d'ajouter jusqu'à 3 % d'Additif Accélérateur AC/1650 au composant A. Cela entraîne un raccourcissement du pot-life.



CC/1758

VERNIS UHS 3:1



SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Nous conseillons utiliser équipement de protection personnel adéquat durant l'application pour éviter l'irritation des voies respiratoires, peau et irritation oculaire.

Seulement pour utilisation professionnelle.

STOCKAGE

Maintenir à couvert dans un lieu sec et ventilé, évitant l'exposition directe de la lumière du soleil. Nous conseillons une température supérieure à 5°C, conseillé entre 15-30°C.

VOC

CC/1758 a un contenu en diluants organiques inférieur aux conventionnels, respectant la norme européenne 2004/42/CE II(D) [420] <420 g/l

L'information contenue dans cette fiche technique est basée sur nos connaissances et expériences avec lesquels nous informons et renseignons. La responsabilité pour garantir la finalité du produit correspond à l'utilisateur. Utilisation exclusivement professionnelle.

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com

CC/1758

VERNIS UHS 3:1

MÉLANGES PRÉPARATION VERNIS MAT SEMI-BRILLANT

	C01 0-10 brillant	C02 10-20 brillant	C03 20-30 brillant	C04 30-40 brillant	C05 40-60 brillant
CC/1764 Vernis Mat	100%	88,30%	83,30%	80,00%	75,00%
CC/1758 Vernis UHS	0%	11,70%	16,70%	20,00%	25,00%
Durcisseur HA/8060	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Dilution avec S0/5000	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%

Viscosité godet Ford 4= 18-20"
Épaisseur de film sec= 40-50 microns