



FICHE TECHNIQUE



SPF/7035 | 7040 | 7016

APPRÊT UHS EXPRESS

DESCRIPTION

SPF/ est un apprêt monocomposant utilisé pour la réparation rapide de petites surfaces en carrosserie. Ressort pour son application facile, haut pouvoir couvrant et son fort pouvoir de remplissage et facilite l'adhérence entre couches.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Sur supports métalliques, dégraisser et éliminer la rouille. Sur mastics polyester 2C appliquer directement avec un ponçage préalable. Sur des peintures vieilles bien adhérentes, poncer préalablement avec du P360-P400. Ne pas appliquer sur des finitions acryliques thermoplastiques ou synthétiques (base alkyde).

APPLICATION



Temps d'agitation

2-3'



Distance d'application

20-30 cm.



Nombre de couches

2 couches croisées

Épaisseur

15-30 µm



Temps d'évaporation

5-10'



Temps de séchage

30'

2h. pour ponçage



Ponçage

P320 / P400



SPF/7035 | 7040 | 7016

APPRÊT UHS EXPRESS



SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Nous conseillons utiliser équipement de protection personnel adéquat durant l'application pour éviter l'irritation des voies respiratoires, peau et irritation oculaire.

Seulement pour utilisation professionnelle.

STOCKAGE

Maintenir à couvert dans un lieu sec et ventilé, évitant l'exposition directe de la lumière du soleil. Nous conseillons une température supérieure à 5°C, conseillé entre 15-30°C.

Precaution: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50°C.

VOC

SPF/ a un contenu en diluants organiques inférieur aux conventionnels, respectant la norme européenne 2004/42/CE II(E) [840]<840g/l

L'information contenue dans cette fiche technique est basée sur nos connaissances et expériences avec lesquels nous informons et renseignons. La responsabilité pour garantir la finalité du produit correspond à l'utilisateur. UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE.

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com